




PRODUKTDATABLAD

EK 3-STAV AFFOGATO, 5Gs (art. nr: 65026)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.																								
GOLVTYP:	lamellparkett																								
TRÄSLAG:	ek																								
STAV:	3-stav 																								
SORTERING:	Family Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färgnyanser; olika längder av stavar; sunda kvistar samt medelstora och små spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.																								
YTBEHANDLING:	UV mattlack, mörklaserad, borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytack. Varje lager härddas med UV-strålning.																								
KANTFASNING:	ingen																								
HÅRDHET:	3,7 Brinell																								
LACKENS SLITSTYRKA:	ca. 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1																								
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gs Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. 																								
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																								
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																								
GARANTITID:	20 år																								
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.																								
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">längd</td> <td>2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll)</td> </tr> <tr> <td>bredd</td> <td>207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>slitskiktens tjocklek</td> <td>3,2 mm</td> </tr> </table>	längd	2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll)	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	3,2 mm																
längd	2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll)																								
bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																								
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																								
slitskiktens tjocklek	3,2 mm																								
FÖRPACKNING	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">paket</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>antal brädor</td> <td>7 st.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m2</td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vikt</td> <td>26,2 kg</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">pall</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m2</td> <td>127,2 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vikt</td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table>	paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm		antal brädor	7 st.		m2	3,18 m2		vikt	26,2 kg	pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm		antal paket	5 x 8 = 40 paket		m2	127,2 m2		vikt	1 052 kg
paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm																							
	antal brädor	7 st.																							
	m2	3,18 m2																							
	vikt	26,2 kg																							
pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm																							
	antal paket	5 x 8 = 40 paket																							
	m2	127,2 m2																							
	vikt	1 052 kg																							