




PRODUKTDATABLAD

EK 3-STAV CHEESECAKE 5Gc (art. nr: 65013)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.																			
GOLVTYP:	lamellparkett																			
TRÄSLAG:	ek																			
STAV:	3-stav 																			
SORTERING:	Family Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; olika längder av stavar; sunda kvistar samt medelstora och små spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.																			
YTBEHANDLING:	UV vit mattlack, borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härddas med UV-strålning.																			
KANTFASNING:	ingen																			
HÅRDHET:	3,7 Brinell																			
LACKENS SLITSTYRKA:	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1																			
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningssanvisning finns i varje paket.  https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk																			
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																			
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																			
GARANTITID:	20 år																			
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.																			
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	<table border="0"> <tr> <td>längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>bredd</td> <td>207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>slitskiktens tjocklek</td> <td>3,2 mm</td> </tr> </table>		längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	3,2 mm										
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)																			
bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																			
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																			
slitskiktens tjocklek	3,2 mm																			
FÖRPACKNING	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4">paket</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td>antal brädor</td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td>vikt</td> <td>26,2 kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">pall</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td>antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td>127,2 m2</td> </tr> <tr> <td>vikt</td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table>		paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	m2	3,18 m2	vikt	26,2 kg	pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm	antal paket	5 x 8 = 40 paket	m2	127,2 m2	vikt	1 052 kg
paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm																		
	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm																		
	m2	3,18 m2																		
	vikt	26,2 kg																		
pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm																		
	antal paket	5 x 8 = 40 paket																		
	m2	127,2 m2																		
	vikt	1 052 kg																		