


PRODUKTDATABLAD

ASK PLANK MILKSHAKE, 5Gc (art. nr: 65006)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.																		
GOLVTYP:	lamellparkett																		
TRÄSLAG:	ask																		
STAV:	plank																		
SORTERING:	Family Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; sunda kvistar samt medelstora och små spacklade kvistar får förekomma.																		
YTBEHANDLING:	UV lack; Golvet ytbehandlas med 7 lager: grund, akrylspackel, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härdas med UV-strålning.																		
KANTFASNING:	ingen																		
HÅRDHET:	4,0 Brinell																		
LACKENS SLITSTYRKA:	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1																		
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.  https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk																		
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																		
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																		
GARANTITID:	20 år																		
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.																		
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	<table border="0"> <tr> <td>längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>bredd</td> <td>180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>slitskiktens tjocklek</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	2,5 mm										
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)																		
bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																		
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																		
slitskiktens tjocklek	2,5 mm																		
FÖRPACKNING	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4">paket</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 200 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td>antal brädor</td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td>2,77 m2</td> </tr> <tr> <td>vikt</td> <td>23,7 kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">pall</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1030 x 890 mm</td> </tr> <tr> <td>antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td>110,8 m2</td> </tr> <tr> <td>vikt</td> <td>961 kg</td> </tr> </table>	paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 200 x 100 mm	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	m2	2,77 m2	vikt	23,7 kg	pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1030 x 890 mm	antal paket	5 x 8 = 40 paket	m2	110,8 m2	vikt	961 kg
paket	dimensioner (LxBxH)		2208 x 200 x 100 mm																
	antal brädor		7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm																
	m2		2,77 m2																
	vikt	23,7 kg																	
pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1030 x 890 mm																	
	antal paket	5 x 8 = 40 paket																	
	m2	110,8 m2																	
	vikt	961 kg																	