

TUOTESELOSTE 1.3.2009

HAMMERITE Direct to Rust

Metallisuojaamaali

Sileäpintanen/Vasaralakkakuviainen

Tuotetyyppi:	Liutinohenteinen nopeasti kuivuva alkydimaali
Soveltuvuus:	Erilaiset metallipinnat sisällä ja ulkona
Maalaustarvikeryhmä:	41
Käyttökohteet:	Metalliaidat ja -kaiteet, polkupyörät, kuivaustelineet, auton vanteet, työkalut, erilaiset teräsrakenteet jne.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	N. 0,95 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	N. 60 tilavuus-%
Riittoisuus	5 m ² /l,
Levitysmenetelmät:	Sively, ruiskutus
Ohenne:	Mineraalitärpätti
Kuivumisaika:	Pölykuiva n. 2 h/+23 ^o C/50 % RH Päällemaalattavissa n. 4 h/+23 ^o C/50 % RH
Värisävyt(vasaralakka):	Silver, Gold, Black, Dark Blue, Dark Green, Light Blue
Värisävyt (sileäpinta):	Silver, Black, Red, Blue, Dark Green, Green, Yellow ja White
Kiiltoryhmä:	1 (RT-luokitus), täyskiiltävä SFS 3632
Palavan nesteen luokka:	Syttyvä
Varastointikestävyys:	Varastoitava viileässä, avaamaton astia säilyy kylmässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia.
Pakkauksen sisältö:	0,25 ja 0,75L

KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.

Esikäsittely

Maalamaton pinta

Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Karhenna kiiltävä pinta hiomapaperilla ja poista hiontapöly. Poista irtonainen maali ja ruoste teräsharjalla.

HUOM! Ruostumaton teräs, sinkitty pinta, alumiini-, kupari-, messinki- ja kromipinnat pohjamaalataan Hammerite Special Metals primerilla pintamaalin tartunnan varmistamiseksi.

Aiemmin maalattu pinta

Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Poista irtonainen maali ja ruoste teräsharjalla ja karhenna vanha metallipinta hiomapaperilla. Poista hiontapölyä.

Käsittelyohje

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Pintamaalaa 1-2 kertaa.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maaliaines työvälineistä ja pese ne heti käytön jälkeen ensin Mineraalitärpätillä, sen jälkeen vedellä ja saippualla.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste ja työvälineiden pesuneste on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus

Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

Kuljetus

VAK-

Myynti ja markkinointi

Akzo Nobel Coatings Oy/ kauppamaalit
Malmarintie 20
PL 104
01301 Vantaa
p. 0207 501 501

www.hammerite.fi