



PRODUKTDATABLAD

ASK PLANK COFFEE, 5Gc (art. nr: 650703)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.	
GOLVTYP:	lamellparkett	
TRÄSLAG:	ask	
STAV:	plank	
SORTERING:	Country Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färgnyanser - mörk kärnved utan begränsning; sunda och spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.	
YTBEHANDLING:	UV lack; brunfärgad, borstad Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytack. Varje lager härddas med UV-strålning.	
KANTFASNING:	ingen	
HÅRDHET:	4,0 Brinell	
LACKENS SLITSTYRKA:	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1	
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk</p>	
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.	
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.	
GARANTITID:	20 år	
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvets slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.	
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)
	bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)
	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)
	slitskiktens tjocklek	2,5 mm
FÖRPACKNING	paket	dimensioner (LxBxH) 2208 x 200 x 100 mm
		antal brädor 7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm
	m2	2,77 m2
	vikt	23,7 kg
	pall	dimensioner (LxBxH) 2208 x 1030 x 890 mm
		antal paket 5 x 8 = 40 paket
	m2	110,8 m2
	vikt	961 kg