



## PRODUKTDATABLAD

### EK 3-STAV NORDIC 5Gc (art. nr: 13400)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.		
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett		
<b>TRÄSLAG:</b>	ek		
<b>STAV:</b>	3-stav		
<b>SORTERING:</b>	Rustic varierande ådring; levande utseende med naturliga livliga färger, färgnyanser, ytved; korta stavar tillåtna också vid brädans ände; sunda och spacklade kvistar (till och med stora kvistar) får förekomma;		
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV lack; Golvet ytbehandlas med 5 lager lack: 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager hårdas med UV-strålning.		
<b>KANTFASNING:</b>	ingen		
<b>HÅRDHET:</b>	3,7 Brinell		
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.		
			
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.		
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.		
<b>GARANTITID:</b>	5 år		
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger. Man ska ta hänsyn till golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.		
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>			
	<b>längd</b>	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	
	<b>bredd</b>	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	
	<b>tjocklek</b>	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	
	<b>slitskiktens tjocklek</b>	2,5 mm	
<b>FÖRPACKNING</b>			
	<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	
		2208 x 226 x 100 mm	
		<b>antal brädor</b>	
		7 st. 2200 mm	
		eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm	
		eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	
	<b>m2</b>	3,18 m2	
	<b>vikt</b>	26,2 kg	
	<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	
		2208 x 1160 x 930 mm	
		<b>antal paket</b>	
		5 x 8 = 40 paket	
	<b>m2</b>	127,2 m2	
	<b>vikt</b>	1 052 kg	