



Hammerite Direct To Rust Smooth Finish Sävytettävä

Elokuu 2012

Tuotekuvaus

Hammerite Direct to Rust on liuoteohenteinen alkydimaali metallipinnoille. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta maali voidaan levittää suoraan ruosteisille pinnoille. Hammerite Direct to Rust toimii sekä pohja että pintamaalina. Käyttökohteita ovat esim. metalliaidat ja -kaiteet, polkupyörät, kuivaustelineet, auton vanteet, työkalut, erilaiset teräsrakenteet jne. Maali muodostaa kauniin vettähylykivän pinnan.

Käyttöohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Karhenna kiiltävä pinta hiomapaperille ja poista hiontapöly. Poista irtonainen maali ja ruoste teräsharjalla ja karhenna vanha metallipinta hiomapaperilla. Poista hiontapölyä.

HUOM! Ruostumaton teräs, sinkitty pinta, alumiini-, kupari-, messinki- ja kromipinnat pohjamaalataan Hammerite special metal primer pohjamaalilla pintamaalin pysyvyyden varmistamiseksi.

Käsittelyohje

Sekoita maali ennen käyttöä ja käytön aikana. Suorita pintamaalaus 2 kertaa, siten että saavutetaan vähintään 100 µm kuivakalvonpaksuus.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maaliaines työvälineistä ja pese ne heti käytön jälkeen ensin Hammerite Brush Cleaner&Thinnerillä tai Mineraalitärpätillä, sen jälkeen vedellä ja saippualla.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste ja työvälineiden pesuneste on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.



Tekniset tiedot

Käyttöympäristö: Sisä- ja ulkokäyttöön

Sideaine: alkydihartsit

Kiiltoaste: n. 80

Maalaustarvikeryhmä: 339 ja 459

Kuivumisaika 23°C 50% RH: 6 h

Päällemaalattavissa 23°C 50% RH: 24 h

Ilman/Maalattavan pinnan lämp.: Min +5°C
Max +25°C

Ilman kosteuspitoisuus RH: 40-80%RH (65%RH optimaalinen)

Ohenne: Hammerite Brush Cleaner&Thinner/Mineraalitärpätti

Työvälineet: Sivellin, ruisku

Riittoisuus: 12 m²/l

Sävytyspohjat: Base White (BW) ja Base Clear (BC). Base White voidaan käyttää sellaisenaan tai sävytetään. Base Clear on aina sävytettävä ennen käyttöä

Pakkauksen sisältö: BW 0,5 ja 1L BC 0,47 ja 0,94 L

VOC (kat.A/i)500g/l Sisältää Max 400g/l



Akzo Nobel Coatings Oy. Puh 0108 419500

Tuoteselosteet ovat laadittu neuvontaa varten. Tietomme perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Tuotteiden laadun varmentaa tehtaamme noudattama ISO 9001 laatujärjestelmä. Emme vastaa vahingosta, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.