



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2017-06-19

TUO 'TEKUNVAUS

FIX UNIVERSAL LIGHT DR on kevyesti täyttävä kiinnityslaasti suurille keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä sisällä että ulkona.

KÄTTÖALUE

Voidaan käyttää kosteissa että kuivissa tiloissa, kipsilevyillä, betonilla, muuruilla pinoilla, lattiatasoitteilla ja Bostik-vesieriste Universalilla käsitellyillä pinnoilla. Voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa.

TYÖOHJE

Esikäsittele: Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja vähintään +5 oC -lämpöinen. Kuivissa tiloissa alusta on praimeroitava 1:3-laimennetulla Primer 6000:lla. Sekoittaminen: 15 kg kuiva-ainetta sekoitetaan 6,9 – 7,5 litraan vettä. Sekoita 2 – 3 minuuttia tasaiseksi massaksi. Anna seistä 2 – 3 minuuttia, ja sekoita uudelleen 1 minuutin ajan. Massan lämpötilan on oltava 10 – 20 C. Käyttöaika n. 3 tuntia 18 C:ssa.

Levittäminen: Nosta laastia laastikamman sileällä reunalla noin 10 minuutin työtarvetta vastaava määrä, ja tasoita hammastetulla sivulla. Korkeasti kuormitettu lattia tai ulkotilalaatoituksessa laasti levitetään sekä alustan että laatan päälle. Paina ja kiinnitä laatat. Poista saumojen välistä pursunnut laasti yli puoleen sauman syvyyteen. Lattia voidaan saumata 24 tunnin ja seinä 12 tunnin kuluttua.

Menekki: 1,2 – 3,4 kg/m² riippuen alustasta ja laatan muodosta.


TYÖSUOJELU

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävä. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Materiaali	Sementtipohjainen ja lisäain- eet
Väri	Harmaa
Tiheys	1,5 kg/litra
Kuivumisaika	N. 24 tuntia
Menekki	1,2 – 3,4 kg / m ² , katso asennusohjeet
Työlämpötila	Voidaan käyttää +10 – +25 °C -lämpötiloissa
Levittäminen	Laastikampa, muurauslasta
Puhdistaminen	Puhdistetaan käsin haaleaan veteen kostutetulla työkalulla
Varastointiaika	12 kuukautta avaamatto- massa pakkauksessa +20 oC -lämpötilassa.
Tulenarkuus	Tuote ei ole tulenarka.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

