



REPARATIONSFIX ELDTÅLIG

Andvänningsområde:	<ul style="list-style-type: none"> För reparation av sprickor och håligheter i eldhärdar till eldstäder i hushåll Eldstäder, ugnar, grillar, markugnar med tillhörande eldhärdar och tak Kan användas för lagning av sprickor i manteln och för fogning av eldstäder och bastuugnar 										
Egenskaper:	<ul style="list-style-type: none"> Lätt att använda 										
Komponenter:	<ul style="list-style-type: none"> Chamotte Bearbetbarhets förbättrande medel 										
Teknisk data:	<table border="1"> <tr> <td>Konsisten</td> <td>Grå pulver</td> </tr> <tr> <td>Vattenbehov</td> <td>2,5 dl / kg</td> </tr> <tr> <td>Brukstid</td> <td>1 h</td> </tr> <tr> <td>Kornstorlek</td> <td>≤ 0–2 mm</td> </tr> <tr> <td>Värmetålighet</td> <td>1300 °C</td> </tr> </table>	Konsisten	Grå pulver	Vattenbehov	2,5 dl / kg	Brukstid	1 h	Kornstorlek	≤ 0–2 mm	Värmetålighet	1300 °C
Konsisten	Grå pulver										
Vattenbehov	2,5 dl / kg										
Brukstid	1 h										
Kornstorlek	≤ 0–2 mm										
Värmetålighet	1300 °C										
Förbehandling av underlag:	<ul style="list-style-type: none"> Underlaget måste vara torrt och rent Borsta lagade ställen rena med stålborste och avlägsna dammet med en fuktig trasa Förstora sprickorna med ebn skruvmejsel före lagning 										
Bruksanvisning:	<ul style="list-style-type: none"> Blanda ca 5 dl rent rumstempererat vatten med 2 kg bruk. Sprid bruket med en rak murslev, ett skarvjärn eller en gummihandske Låt lagringarna härda ett par dagar innan de värms upp Var noga med att inte hetta upp ugnen för mycket första gången. 										
Övriga anvisningar:	<ul style="list-style-type: none"> Rengör verktyg med vatten omedelbart efter arbetet 										
Åtgång:	<ul style="list-style-type: none"> 0– -5 °C - 3 % / 1 kg -5– -10 °C - 4 % / 1 kg -10– -20 °C - 6 % / 1 kg 										
Leverans:	<ul style="list-style-type: none"> 2 kg plastbehållare. 										
Lagring:	<ul style="list-style-type: none"> Lagras i torrt utrymme skyddat från väderinverkan, lagringstid 12 mån. 										
Avfallshantering:	<ul style="list-style-type: none"> Härdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall. 										
Säkerhet:	<ul style="list-style-type: none"> Innehåller cement. Reagerar alkaliskt Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter och sök läkarhjälp vid behov Använd skyddshandskar. 										